

Tuotenumero	Väri	Sekoitusuhde (B:A)	Työskentelyaika	Aika käsittelylujuuteen	Viskositeetti	Leikkauslujuus (alumiini, MPa)			Kuoriutumislujuus (peel) (Alumiini, N/cm)	Lämpötila (°C)
EPOKSI						-55 °C	+23 °C	+80 °C		
SW DP 100	Kirkas	1:01	3-5 min	15 min	Juokseva	6	9	2	4	-50...+80
SW DP 105	Kirkas	1:01	4-5 min	20 min	Juokseva	24	14	2	62	-50...+80
SW DP 110	Kirkas tai harmaa	1:01	8-10 min	20 min	Melko juokseva	14	18	1	35	-50...+80
SW DP 125	Harmaa	1:01	25 min	2-3 tuntia	Melko juokseva	24	24	3	62	-50...+80
SW DP 190	Harmaa	1:01	90 min	4-6 tuntia	Melko juokseva	11	18	3	21	-50...+80
SW DP 270	Kirkas tai musta	1:01	60-70 min	4-6 tuntia	Juokseva	8	17	2	< 4	-50...+80
SW DP 410	Vaalea	2:01	8-10 min	30 min	Tiksotrooppinen	29	34	8	100	-50...+80
SW DP 460	Vaalea	2:01	60 min	4-6 tuntia	Melko juokseva	31	31	5	107	-50...+80
SW DP 490	Musta	2:01	180 min	4 tuntia	Tiksotrooppinen	24	30	12	92	-50...+120
SW DP 760	Valkoinen	2:01	45-60 min	4-6 tuntia	Tiksotrooppinen	20	29	24	60	-50...+230
POLYURETAANI										
SW DP 600SL	Harmaa	1:01	70 sek	5 min	Hyvin juokseva	-	16	-	-	-55...+120
SW DP 610	Kirkas	1:01	10 min	2 tuntia	Juokseva	34	23	3	78	-50...+120
SW DP620NS	Musta	1:01	20 min	4 tntia	Tiksotrooppinen	-	17	-	-	-55...+120
AKRYYLI										
SW DP 8005	Vaalea	10:01	2-3 min	90 min	Tiksotrooppinen	12*	6*	2*	28**	-50...+80
SW DP 8010	Vaalea	10:01	10 min	120 min	Tiksotrooppinen	6*	10*	2*	28**	-50...+80
SW DP 8405NS	Sinertävä	10:01	2-4 min	13-15 min	Melko juokseva	-	28	-	87	-50...+80
SW DP 8805NS	Sinertävä	10:1	4-6 min	6-8 min	Melko juokseva	-	24	-	57	-50...+80
SW DP 8810NS	Sinertävä	10:1	8-12 min	16-20 min	Melko juokseva	-	25	-	57	-50...+80
* PP/PP ** HDPE										